

IMPREGNANTE PROTETTIVO PER LEGNO A SOLVENTE

Impregnante per legni duri e teneri di piacevole aspetto decorativo satinato, con vasto campo di impiego: infissi, perlinature, travi, chalets. Le sue tinte sono resistenti alla luce, miscelabili tra di loro e posseggono eccellente stabilità nel tempo. Sue caratteristiche peculiari sono di penetrare profondamente nelle fibre del legno senza creare pellicola superficiale, ovviando così a pericoli di rigonfiamento e sfogliatura e conferendo al legno stesso una duratura protezione dall'attacco distruttivo di muffe e insetti. E' infatti efficace contro l'azione del tarlo, delle muffe blu, del capricorno e del cosso.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco
PESO SPECIFICO	0,87 g/cm ³
VISCOSITÀ	10' TF4
RESIDUO SECCO	22%
COMPOSIZIONE	veicolo sintetico
CONSERVAZIONE	in ambiente con temperatura tra 5-35°C in confezione originale
COLORI REALIZZABILI	incolore / tinte cartella

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE	al tatto 4 ore, completa 12 ore
	RESA PRATICA	8-10 m ² /l
	DILUIZIONE	pronto all'uso
	SPESSORE FILM	prodotto da impregnazione
	ATTREZZI	pennello - spruzzo - immersione
	PULIZIA ATTREZZI	con acqua subito dopo l'uso

Occorre preventivamente pulire il legno, rimuovendo eventuali parti resinose con diluente nitro. Si consiglia di applicare: su legni dolci molto assorbenti una mano di Impregnante incolore, susseguita da una o due mani del tipo colorato; su legni duri direttamente 2 o 3 mani di tipo colorato. Tra una mano e l'altra è possibile carteggiare.

E' sovraverniciabile dopo 24 ore. Per una migliore idrorepellenza e protezione del manufatto in legno è consigliabile la stesura fino a saturazione di Olio per superfici fortemente esposte oppure di un impregnante cerato in gel.

Attenzione! Miscelare bene il prodotto prima dell'uso.