

**FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE ALL'ACQUA PER PAVIMENTI**

Finitura poliuretanica bicomponente all'acqua per pavimenti, caratterizzata da elevata pienezza del film, ottimo potere coprente, resa elevata. E' dotata di ottime proprietà meccaniche e buona resistenza all'abrasione, è resistente all'acqua, detersivi e idrocarburi, per questo viene utilizzata per la verniciatura di pavimenti in calcestruzzo e zoccolature murali.

**RAPPORTO DI CATALISI: 20% con indurente H202 - vita utile della miscela: 60 minuti a 20°C**

**CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>ASPETTO</b>             | lucido, < 70 gloss                     |
| <b>PESO SPECIFICO</b>      | 1,2 - 1,4 g/cm <sup>3</sup>            |
| <b>VISCOSITÀ</b>           | 180 - 200 sec TF4                      |
| <b>RESIDUO SECCO</b>       | 45% (65% prodotto catalizzato)         |
| <b>COMPOSIZIONE</b>        | legante poliacrilico                   |
| <b>CONSERVAZIONE</b>       | in ambiente con temperatura tra 5-35°C |
| <b>COLORI REALIZZABILI</b> | tinte RAL / a campione                 |

**CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE**

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
|  | <b>ATTREZZI</b>         | rullo - pistola airless  |
|  | <b>DILUIZIONE</b>       | 5 -10% con acqua, a temperatura tra 10-30°C (post catalisi)      |
|  | <b>RESA PRATICA</b>     | 5-7 m <sup>2</sup> /kg   |
|   | <b>SPESSORE FILM</b>    | 50-70 µm per mano (100-120 µm film bagnato)                      |
|  | <b>ESSICCAZIONE</b>     | al tatto 60', completa 24 ore - massima resistenza dopo 7 giorni |
|   | <b>PULIZIA ATTREZZI</b> | con acqua subito dopo l'uso oppure acetone                       |

Il fondo in calcestruzzo nuovo deve essere stagionato, pulito e sgrassato, esente da polvere. Applicare una prima ripresa diluendo Politop (dopo la catalisi) fino a un 30% con acqua. Dopo 24 ore applicare una seconda ripresa diluendo il prodotto con un massimo del 5% con acqua.

I fondi già verniciati devono essere abrasivati o pallinati per permettere l'ancoraggio della finitura.

Applicare due riprese a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

ultima revisione, li 20 maggio 2022

PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità.