

**Cod. 0400 - Peinture acrylique lavable mat pour intérieur**

Peinture mural acrylique lavable pour intérieur, hydrofuge à haute couverture.

Il s'agit d'un produit caractérisé par son point de blanc et son rendement, élevés, qui confèrent au support, un plaisant aspect lisse et mat.

Il peut être appliqué sur n'importe quel support, pourvu qu'il soit bien préparé.

**CARACTERISTIQUES CHIMICO PHYSIQUES TYPQUES**

<b>ASPECT</b>	mat
<b>POIDS SPÉCIFIQUE</b>	1,57 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÉ</b>	cps 13700
<b>RÉSIDU SEC</b>	67%
<b>COMPOSITION</b>	liant acrylique
<b>CONSERVATION</b>	température ambiante de 5 à 35°C
<b>COULEURS RÉALISABLES</b>	blanc, teintes du système ISF, teintes échantillons

**CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES**

	<b>SÉCHAGE</b>	au touché 45', complet 2 h (à 20°C et 65% humidité)
	<b>SURFACE À COUVRIR</b>	7-8 m <sup>2</sup> /l
	<b>DILUTION</b>	10 -15% d'eau
	<b>ÉPAISSEUR FILM</b>	40 µm par couche
	<b>OUTILS</b>	pinceau, rouleau
	<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	à l'eau tout de suite après usage

Pour une application sur des supports neufs ou farineux, il est conseillé de passer une couche d'apprêt avec **Lavinfix** ou **Purefix**, fixatifs acryliques à l'eau. Il convient toujours de bien nettoyer les murs, retirant si nécessaire les vieilles peintures peu adhésives, avec un matériel adéquat.

Pour la seconde couche attendre environ 4-6 heures.

dernière mise à jour le 20 octobre 2015



PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Classification selon Directive 2004/42/CE -Dlgs 161/2006 Cat a-BA) Peintures mates pour murs et plafonds internes.

VALEUR LIMITE UE 30 g/l (2010). CONTENU COV 3 g/l.

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.