

Cod. 065 – Finition protective cireuse à l'eau pour le bois

Il s'agit d'un produit à base aqueuse de qualité exceptionnelle à haut résidu sec développé pour protéger et décorer le bois, il faut le conserver longtemps des agents atmosphériques, des rayons UV et de l'attaque des moisissures.

Le traitement hydrofuge et la régulation d'hygrométrie conféré au bois permet une transpiration naturelle, la pellicule déposée, ne part pas en poussière, ne se fend pas, ne s'effeuille pas.

CARACTERISTIQUES TYPES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

ASPECT	satiné
POIDS SPÉCIFIQUE	1,03 g/cm ³
VISCOSITÉ	50-60' TF4
RÉSIDU SEC	33%
COMPOSITION	liant acrylique
CONSERVATION	dans un environnement avec une température entre 5-35°C
COULEURS RÉALISABLES	transparent/teintes sur catalogue

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

	SÉCHAGE	au touché 15', complet 30'
	SURFACE À COUVRIR	10-15 m ² /l
	DILUTION	prêt à l'usage, max 5% d'eau
	ÉPAISSEUR FILM	1-2
	OUTILS	pinceau – pistolet
	NETTOYAGE DES OUTILS	à l'eau tout de suite après usage

CAVERTOP s'applique de préférence au pinceau. Sur du bois neuf : poncer le bois papier de verre grain 180. Appliquer 1 ou 2 couches d'imprégnant à l'eau EDILWOOD attendre au moins 4 heures entre les couches. Appliquer ensuite 1 ou 2 couches de finition CAVERTOP. Sur du vieux bois : retirer complètement le vieux vernis papier de verre grain 150-180 et procéder ensuite comme sur le bois neuf. Par la suite appliquer semestriellement le produit d'entretien régénérant à l'eau IDRO-RETYLER.

CAVERTOP peut être vernis après 2-4 heures et poncé après 12 heures.

Attention!

Mélanger bien le produit avant l'usage.

dernière mise à jour le 20 octobre 2015



PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Classification selon Directive 2004/42/CE –Dlgs 161/2006 Cat a/E "Vernis et imprégnants pour le bois pour les finitions internes et externes". VALEUR LIMITE UE 130 g/l (2010). CONTENU COV 51 g/l.

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.