

**Cod. 237 – Finition à composant unique à l'eau pour parquet**

C'est un produit complètement inodore, développé pour la peinture manufacturée destinée à l'intérieur, tels que les parquets, les escaliers, les salles de sports,...

Il est utilisé comme fond-finition sur les manufacturés préalablement teintés ou fondus aux solvants/à l'eau spécifiques.





Il possède d'excellentes caractéristiques de transparence, séchage et dureté propres à créer des comparaisons aux produits polyuréthanes traditionnels.

Il a un faible contenu de solvants et des excellentes résistances chimiques.

**CARACTERISTIQUES TYPES CHIMIQUES ET PHYSIQUES**

<b>ASPECT</b>	brillant/satiné
<b>POIDS SPÉCIFIQUE</b>	1,04 g/cm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITÉ</b>	16-20' TF4
<b>RÉSIDU SEC</b>	32%
<b>COMPOSITION</b>	liant acrylique
<b>CONSERVATION</b>	dans un environnement avec une température entre 5-35°C
<b>COULEURS RÉALISABLES</b>	transparent

**CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES**

	<b>SÉCHAGE</b>	au toucher 60', accès piétons 24 heures
	<b>SURFACE À COUVRIR</b>	12-14 m <sup>2</sup> /litre par couche
	<b>DILUTION</b>	prêt à l'usage
	<b>ÉPAISSEUR FILM</b>	2-3
	<b>OUTILS</b>	pinceau - rouleau – pistolet
	<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	à l'eau tout de suite après usage

Pour les applications sur le bois brut, poncer soigneusement la surface avec du papier de verre grain 150-180 pour éviter l'augmentation des fibres du bois nettoyer très bien le support, enlever la cire, le gras et les traces de résine. Appliquer une première couche, poncer après 4-5 heures avec du papier de verre grain 180-220 et finir avec 1 ou 2 couches au rouleau à distance de 2 heures une de l'autre.

dernière mise à jour le 20 octobre 2015



PRODUIT À USAGE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

Classification selon Directive 2004/42/CE –Dlgs 161/2006 Cat a/E "Vernis et imprégnants pour le bois pour les finitions internes et externes". VALEUR LIMITE UE - g/l (2010). CONTENU COV - g/l.

Les informations techniques sus indiquées sont le résultat de test en labo et expérience pratique. Toutefois vu que l'utilisation du produit n'est pas contrôlée par nos soins, nous ne pouvons en garantir la qualité.