

Laque polyuréthane anticorrosion fer micacé

Dans un seul produit, les caractéristiques d'une laque polyuréthane d'excellente qualité et d'un antirouille résistant ont été combinées, grâce au pouvoir anti-corrosif élevé du pigment "fer micacé". Sa haute

résistance le rend très approprié pour la protection des garde-corps et des structures métalliques en général, surtout lorsque celles-ci recouvrent les caractéristiques des monuments.

POLICAR FERLUX a un excellent pouvoir couvrant, donc un rendement élevé et une résistance remarquable aux agents atmosphériques et aux contraintes mécaniques et chimiques.

Rapport de catalyse: durcisseur NI-501 25% - Pot-utilisation (+20°C): 4 heures

CARACTERISTIQUES CHIMICO PHYSIQUES TYPIQUES

ASPECT	métallisé
POIDS SPÉCIFIQUE	1,60 g/cm ³
VISCOSITÉ	cps 84000
RÉSIDU SEC	74%
COMPOSITION	liant polyester aliphatique
CONSERVATION	température ambiante de +5 à 35°C
COULEURS RÉALISABLES	teintes du catalogue

CARACTERISTIQUES APPLICATIVES TYPES

	OUTILS	pistolet
	DILUTION	10-15% de diluant nitrique ou poliuréthane (post catalyse)
	SURFACE À COUVRIR	8 m ² /l
	ÉPAISSEUR FILM	50 µm par couche
	SÉCHAGE	au touché 20-30', complet 8-12 heures - au four à 60-70°C 30'
	NETTOYAGE DES OUTILS	avec diluent nitrique, tout de suite après usage

POLICAR FERLUX est applicable sur **Epocar**, fond époxy bi-composant anticorrosif ou sur **Nitrosprint New**, fond anticorrosif au phosphate de zinc à séchage rapide.

Avant l'application du fond, il faut procéder à une adéquate préparation du support métallique:

En cas de peinture sur un support neuf, dégraisser soigneusement;

En cas de peinture sur un support déjà peint, enlever avant la rouille ou la peinture qui a tendance à se détacher au moyen d'un brossage ou d'un ponçage;

Pour une meilleure accroche, procéder à un sablage.